




Tvar a uspořádání:



TVARBET MORAVIA, a.s.  
Dolní Valy 4  
695 01 Hodonín  
IČ: 13690558  
11  
**1020-CPD-060035254**

**EN 771-1:2011**  
**vodorovně ( podélně ) děrovaný pálený zdicí prvek**  
**kategorie I, LD**  
**KMB PŘÍČKOVKA 290**  
**290 x 140 x 65 mm**

Určené použití: Pro chráněné nenosné jednovrstvé zděné stěny a příčky

Vlastnosti	jednotky	jmenovitý rozměr	tolerance, odkazy
Délka	mm	290	T1, R1
Šířka	mm	140	T1, R1
Výška	mm	65	T1, R1
Pevnost v tlaku průměrná (se spolehlivostí 95%)	N/mm <sup>2</sup>	2,6	( kolmo na ložnou plochu ), kategorie I
Pevnost v tlaku normalizovaná	N/mm <sup>2</sup>	2,0	kategorie I
Rozměrová stabilita: vlhkostní přetvoření	mm/m	NPD	
Přidržnost	N/mm <sup>2</sup>	0,15	stanovená hodnota podle EN 998-2, příloha C
Obsah aktivních rozpustných solí	třída	S0	nepoužívat pro nechráněné zdivo
Reakce na oheň	třída	A1	
Nasákavost	%	NPD	nepoužívat pro nechráněné zdivo
Faktor difuzního odporu		5/10	stanoveno podle EN 1745, Příloha A
Laboratorní hodnota vzduchové neprůzvučnosti	dB	NPD	
Objemová hmotnost prvku v suchém stavu	kg/m <sup>3</sup>	690	D1
Objemová hmotnost materiálu v suchém stavu	kg/m <sup>3</sup>	1600	D1
Tvar a uspořádání			svisle děrovaný prvek - viz obrázek
Ekvivalentní tepelná vodivost	W/(m.K)	0,195	stanoveno podle EN 1745, příloha A,B
Mrazuvzdornost	třída	NPD, (F0)	
Nebezpečné látky			splňuje požadavky Vyhlášky SÚJB č.307/2002 index hmotnostní aktivity keramic.střepe I<0,8
Rovinnost ložných ploch	mm	NPD	
Rovnoběžnost rovin ložných ploch	mm	NPD	
Rozměr palety	mm	1200x800	
Počet na paletě	ks	390	

KÓD: **2205211012C**

NPD - není stanoven žádný ukazatel