

TECHNICKÝ LIST

VYSOCE PAROPROPUSTNÁ STŘEŠNÍ MEMBRÁNA

HURAGAN 150



HURAGAN 150 je vysoce paropropustná čtyřvrstvá střešní membrána určená jako předběžná vrstva pro vnější střechy. Membrána **HURAGAN 150** je zcela vodotěsná, chrání vnější tepelnou izolaci před deštěm a sněhem a je také vynikajícím větruodolným materiálem pro rámové stěny, sruby, obytné budovy a průmyslové objekty.

Produkt lze použít na všechny odvětrávané i nevětrané střechy, pod různé střešní krytiny (např. keramické tašky, betonové tašky, plechové střešní tašky atd.). Mechanická odolnost membrány umožňuje její použití jako předběžné vrstvy pod vnější střešní krytinu na střeších s bedněním.

Vlastnosti		Technická norma	Měrná jednotka	Deklarovaná hodnota
Rozměry	šířka*	PN-EN 1848-2	m	1,5 ± 0,5%
	délka role*		m	50 (-0/+2%)
Plošná hmotnost		PN-EN 1849-2	g/m ²	150 ± 10%
Reakce na oheň		PN-EN ISO 11925-2	-	Třída E
Voděodolnost (2 kPa)		PN-EN 1928	-	Třída W1
Voděodolnost po umělém stárnutí		PN-EN 1296 PN-EN 1928	-	Třída W1
Odolnost vůči roztržení	podélně	PN-EN 12310-1	N	160 (+50;-50)
	příčně		N	170 (+50;-50)
Pevnost v tahu	podélně	PN-EN 12311-1	N/50mm	240 (+60;-60)
	příčně		N/50mm	130 (+40;-40)
Prodloužení	podélně		%	90 (+40;-40)
	příčně		%	150 (+50;-50)
Odolnost vůči roztržení po umělém stárnutí	podélně	PN-EN 1296 PN-EN 1297 PN-EN 12311-1	N/50mm	190 (+50;-50)
	příčně		N/50mm	100 (+40;-40)
Prodloužení po umělém stárnutí	podélně		%	70 (+30;-30)
	příčně		%	120 (+50;-50)
Propustnost vodní páry (paropropustnost)		PN-EN 1931	(g/m ²)/24h	>1700
Propustnost vodní páry (S _d)		PN-EN 1931	m	0,02 (+0,03;-0,01)
Rozsah aplikační teploty		-----	°C	-30 ÷ 80
Nebezpečné látky		-----		NPD

*nebo dle dohody se zákazníkem

Membrána by měla být po instalaci chráněna před přímým vystavením UV záření po dobu jednoho měsíce a před účinky rozptýleného záření po dobu maximálně 3 měsíců instalací tepelné izolace zevnitř.

Výrobek není odolný vůči působení chemikálií (olej, benzín) a impregnačních prostředků na dřevo.