



TECHNICKÝ LIST

VYSOCE PAROPROPUSTNÁ STŘEŠNÍ MEMBRÁNA

STROTEX MUSTANG 170

Střešní membrána **STROTEX MUSTANG 170** je určena k montáži na šikmé střechy, a to jak na konstrukcích s plným bedněním, tak i bez bednění.

Vlastnosti		Technická norma	Měrná jednotka	Deklarovaná hodnota
Rozměry	šířka*	PN-EN 1848-2	m	1,5 ± 0,5%
	délka role*		m	50 (-0/+2%)
Plošná hmotnost		PN-EN 1849-2	g/m ²	170 ± 12%
Reakce na oheň		PN-EN ISO 11925-2	-	Třída E
Voděodolnost (2 kPa)		PN-EN 1928	-	Třída W1
Voděodolnost po umělém stárnutí		PN-EN 1296 PN-EN 1928	-	Třída W1
Odolnost vůči roztržení	podélně	PN-EN 12310-1	N	170 ± 35%
	příčně		N	180 ± 35%
Pevnost v tahu	podélně	PN-EN 12311-1	N/50mm	270 ± 25%
	příčně		N/50mm	140 ± 25%
Prodloužení	podélně		%	80 ± 50%
	příčně		%	150 ± 50%
Odolnost vůči roztržení po umělém stárnutí	podélně	PN-EN 1296 PN-EN 1297 PN-EN 12311-1	N/50mm	190 ± 25%
	příčně		N/50mm	110 ± 35%
Prodloužení po umělém stárnutí	podélně		%	70 ± 50%
	příčně		%	110 ± 50%
Propustnost vodní páry (S _d)		PN-EN ISO 12572	m	0,02 (+0,04; -0,01)
Rozsah aplikační teploty		-----	°C	-30 ÷ 80
Nebezpečné látky		-----		NPD

*nebo dle dohody se zákazníkem

Membrána by měla být po instalaci chráněna před přímým vystavením UV záření po dobu 3 měsíců. Výrobek není odolný vůči působení chemikálií (olej, benzín) a impregnačních prostředků na dřevo.