


TECHNICKÝ LIST

Broušené zdivo obvodové



Výrobce: Hörl & Hartmann Ziegeltechnik GmbH & Co. KG



Technická data výrobků BROUŠENÉ ZDIVO obvodové

Šíře zdiva (mm)	240	300	300
Pevnost v tlaku (průměrná hodnota MN/m ²)	15	12,5	15
Rozměry (dxšxv)	372x240x249	247x300x249	247x300x249
Počet ks na paletě	40	45	45
Charakteristická pevnost v tlaku f_k (MN/m ²)	5,17	3,87	5,14
Číslo výrobku	D52933/K52933	243	20130
Spotřeba cihel na ks/m ²	10,7	16	16
Spotřeba cihel na ks/m ³	45	53	53
Lepidlo	lepidlo/pěna je součástí dodávky		
U¹⁾	1,15 W/m ² K	0,41 W/m ² K	0,41 W/m ² K
Požární odolnost	REI 180	REI 180	REI 180

U - součinitel prostupu tepla

¹⁾ Uvedená hodnota s oboustranou omítkou: vnitřní vápenocementovou tl. 15 mm;
vnější tepelně izolační tl. 40 mm. Při u=1%

Mziegel s.r.o. Kozinova 299, Domažlice 34401

Jednatel: Luboš Hruška DiS, Mgr. Martin Podestát

mziegel@mziegel.cz | +420 733 566 365 | +420 733 588 188 | IČ: 21439184 | DIČ: CZ21439184
Společnost je zapsána v OR u Krajského soudu v Plzni v oddílu C, vložka 45084.